

POLIMIN AC-7 UNIVERSAL PRIMER

Технічний опис / Technical data sheet



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

POLIMIN AC-7 UNIVERSAL PRIMER


ҐРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА
Р1.ПЗК ДСТУ Б В.2.7-233




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



ПІД ШПАЛЕРИ
ТА ФАРБУВАННЯ



НАНЕСЕННЯ
ЩІТКОЮ, ВАЛИКОМ,
РОЗПИЛЮВАЧЕМ



ПАРОПРОНИКНА



ЗМІЦНЮЄ
ОСНОВУ



ЗМЕНШУЄ ВОДО-
ПОГЛИНАННЯ

Фасування:

каністра пластикова

2/5/10 L.

Склад:

водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру. Не містить алкілфенолтоксилатів. Фактичний вміст ЛОС < 15 g/L. Допустимий вміст ЛОС < 30 g/L (категорія A/h, Директива 2004/42/CE).

Застосування:

ґрунтовка призначена для підготовки різних мінеральних основ перед подальшим опорядженням – влаштуванням підлог, кріпленням плиток, приклеюванням теплоізоляції, штукатуренням та шпаклюванням, фарбуванням, тощо. ґрунтовка використовується для зміцнення верхнього шару різних основ, зменшення та вирівнювання її водопоглинання, а також для покращення зчеплення основи з наступними шарами покриття.

Підготовка основи:

при підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-212 та ДСТУ-Н Б А. 3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо жирів і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил. Не наносити на мерзлі основи. Ділянки, що мають сліди біологічної корозії (грибок, мох) заздалегідь обробити спеціальними антисептичними розчинами згідно інструкцій щодо застосування.

Технічні характеристики:

Колір у рідкому стані:	молочно-білий
Колір після висихання:	прозора
Час висихання, не більше, год.	4
Густина, кг/л	1,01 ... 1,03
Витрати ґрунтовки по слабо поглинаючих основах, л/м², від ... до	0,1...0,2
Середня площа покриття з каністри*	
- 2 л/м²	30,0
- 5 л/м²	75,0
- 10 л/м²	150,0
Фактичний вміст ЛОС, г/л	<15

*Витрата ґрунтовки залежить від типу основи, водопоглинання основи, способу нанесення та навичок майстра. Дані наведені для нормальних умов (20°C та 60% вологості).

Інструмент для роботи:

малярна щітка, валик, розпилювач для нанесення.

Виконання робіт:

розчин в каністрі готовий до використання. Перед застосуванням добре збовтують та рівномірно наносять на підготовлену поверхню. Залежно від стану поверхні, ґрунтовка може наноситися в один або два шари. При нанесенні ґрунтовки в один шар, застосовують нерозбавлену суміш. При нанесенні ґрунтовки в два шари, для першого шару може застосовуватися ґрунтовка розбавлена чистою водою 1:1. При цьому друге ґрунтування провести нерозбавленою ґрунтовкою не раніше ніж через 4 години. Роботу виконують при температурі не нижче +5°C.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN AC-7 UNIVERSAL PRIMER

Технічний опис / Technical data sheet

Умови та терміни зберігання:

У герметичній (фірмовій) упаковці в сухому місці за температури +5...+30°C. Не допускати заморожування та дії прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці), при дотриманні умов зберігання та транспортування.

Рекомендації:

кількість ґрунтівки обирають таким чином, щоб ґрунтівка повністю увійшла в матеріал, не утворюючи суцільної плівки. Інструмент очищують та промивають водою відразу після виконання робіт.

Правила безпеки та екології:

Під час роботи з ґрунтіркою використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри). При потраплянні ґрунтівки на шкіру - ретельно змити водою, при потраплянні в очі - промити водою і проконсультуватися з лікарем. Не виливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Спеціальна інформація:

Достовірність справжніх даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді і актуальна на вказаний технічній специфікації день.

Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу проводити згідно діючої нормативної документації, наприклад на території України : ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу - EN 1062-1:2012

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність ґрунтівки Polimin AC-5 CONCENTRATE зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

26.01.2026



Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання даної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.