



Eco Fassade

Фасадна дисперсійна фарба

- біла
- матова
- економічна
- висока адгезія
- стійка до опадів

Застосування та характеристика

Матова дисперсійна фарба призначена для фарбування зовні та всередині приміщень. Придатна для нанесення по цементним та цементно-вапняним штукатуркам, бетону та пінобетону, цеглі, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB. Не містить розчинників.

Склад

Акрилова дисперсія, титандіоксид, наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/с, згідно директиви ЄС становить 40 г/л (2010); даний продукт містить <40 г/л ЛОС.

Розчинник

Вода.

Основа

Основа повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття, бруд та висолі слід ретельно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Тріщини та нерівності вирівняти фасадною шпаклівкою. Поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки MGF. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Фарба наноситься на поверхню щіткою, валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб). Наноситься в 2 шари. Час висихання до нанесення наступного шару – 3 години, повне висихання 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури час збільшиться.

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,45-0,66 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини і використовувати сопло 2 мм.

При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використовувати модель Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. При незначних площах нанесення можна використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу в цьому випадку розбавити водою на 3%.

Витрата: 220-250 гр/м². Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Для надання поверхні стійкості до ушкоджень мікроорганізмами додавати у фарбу антиплісняву домішку düfa Schimmelstop.

Роботи вести при температурі основи від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби.

Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Колерування

Можливе барвником düfa Vollton- und Abtonfarbe D230. Суворо заборонено колерувати пігментними концентратами на спирто-водній основі!

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При розпиленні не вдихати пари. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в невідкритій заводській упаковці - 24 місяці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3 - 31158382 – 005 –2003

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M690

14 кг –63 м²

7 кг –31 м²

3,5 кг – 16 м²

1,4 кг –6 м²

1.08.2017