

ІНСТРУКЦІЯ

SILTEK DECOR SILICON MOSAIC «СИЛІКОН-АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА «МОЗАІКА»

Опис: готова до застосування тонкошарова полімерна штукатурка, модифікована силіконом, з кольоровим заповнювачем. Для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель (бетон, штукатурка і т. ін.), а також гіпсокартону, ДСП та ОСБ плит всередині будівель.

Властивості:

- Різноманітна кольорова гама;
- Еластична;
- Морозостійка;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Має властивості водовідштовхування, захищає фасад від вологи;
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Довговічне покриття, стійке до механічних навантажень;
- Додатковий захист поверхні від плісняви та грибків;
- Покриття легко миється;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Склад: водно-полімерна латексна дисперсія, силіконовий гідрофобізатор, фракціоновані кольорові заповнювачі, функціональні добавки.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,7 кг/л		
Паропроникність	середня V_2		
Водопроникність	низька W_3		
Час висихання*	24 години		
Температура експлуатації	від $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$		
Структура	Мозаїка	Мармур	Граніт
Максимальна товщина шару	1,6 мм	1,1 мм	до 2,5 мм
Витрата	від 3,3 кг/м ²	від 2,7 кг/м ²	від 4,5 кг/м ²
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 2 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019		
Колір	Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic»		

* За нормальних умов – температура $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

Застосування: для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- підготовлена до нанесення штукатурки поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою, однорідною за водопоглинанням та рівною, без напливів розчину (перепад по площині повинен становити не більше 2 мм на 2 погонних метра);
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;

- за необхідності відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- невеликі нерівності, напливи розчину, зняти за допомогою шпателя та надати їм шорсткості наждачною теркою;
- перед оздобленням цокольної частини будівлі необхідно влаштувати гідроізоляцію Siltek V-33 або Siltek Prooflex відповідно до призначення;
- для забезпечення кращого зчеплення декоративної штукатурки з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:
 - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
 - перед нанесенням штукатурки поверхню обов'язково обробити ґрунт-фарбою Siltek Contact E-105 або Contact Silicon ES-10, тонованою під колір штукатурки. Тоновану ґрунт-фарбу рекомендується наносити в 2 шари, щоб запобігти просвічуванню кольору основи.
- проґрунтовані поверхні перед початком нанесення штукатурки витримати не менше 4 годин.

Виконання робіт:

- штукатурку перед використанням ретельно перемішати низькооборотним міксером протягом 1-2 хвилин;
- нанести штукатурку на поверхню суцільним рівномірним шаром на товщину зерна металевим шпателем з нержавіючої сталі, після чого свіжонанесену суміш загладити тим самим інструментом до отримання гладкої поверхні з зернистою фактурою. Загладжування виконувати в одному напрямку, для запобігання можливої нерівномірності кольору;
- роботи на одній площині виконуються безперервно – від кута до кута будівлі чи приміщення, або в межах рельєфних елементів огорожувальних конструкцій. При зупинці робіт (технологічна перерва, кінець зміни), вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яку потім видалити разом з залишками затверділої суміші після її нанесення та загладжування, по закінченню перерви роботу продовжувати з місця припинення робіт;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка:

- пластикове відро, маса нетто 25 кг.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +10 °С до +30 °С;
- свіжонанесену штукатурку протягом 24 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- для збереження рівномірності кольору на суцільних ділянках поверхні застосовувати штукатурку з однієї партії або змішати матеріал з різних партій;
- мозаїчна штукатурка виготовляється з натуральної сировини, тому у складі кольорового заповнювача можливі вкраплення інших кольорів, а також включення ненормованої фракції в незначній кількості (до 1%);
- не рекомендується для оздоблення підлоги та відкритих горизонтальних поверхонь зовні будівель;
- штукатурне покриття набуває своїх технічних характеристик через 28 діб*;
- при високій вологості або низькій температурі повітря час висихання значно збільшується.

Зберігання:

- в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Строк придатності – 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності,

рекомендується передати штукатурку для утилізації як будівельні відходи;

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- запобігати контакту зі шкірою;
- у разі потрапляння суміші в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність штукатурки Siltek Decor Silicon Mosaic вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445

*** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 11 «Матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом», вміст ЛОС г/л не перевищує допустимі 100 г/л (г/л).

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Відділ продажів – тел. (044) 507-12 -15 (17)

Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновками.

ДСТУ EN 1062-1:2012 – (S₃S₄^b)V₂W₃