

POLIMIN P-22 MULTIGLUE

Технічний опис / Technical data sheet



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код



Фасування:

паперовий мішок

25 kg.

Склад:

Полімермінеральна композиція на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників, що сприяють поліпшенню механічних властивостей розчину та його адгезії.

Застосування:

Клейова суміш призначена для закріплення натурального каменю, керамогранітних та інших облицювальних матеріалів для стін та підлог з водопоглинанням від 0,2%, розміром не більше 1000x1000 мм. Дозволяє надійно зафіксувати облицювання на бетонних, цегляних і оштукатурених поверхнях, як всередині, так і зовні будівель. Рекомендована для облицювання «теплої підлоги» з водяним та електрообігрівом, а також плитки на плитку (не облицювати по глазурованій поверхні). При облицюванні широкоформатними плитами рекомендується застосовувати двосторонній (комбінований) метод нанесення клейової суміші. При двосторонньому методі клейовий розчин наноситься як на основу, так і на зворотній бік облицювального виробу, що підвищує міцність зчеплення плитки з основою. Для облицювання зовнішніх поверхонь плитками з водопоглинанням менше 0,2%, а також поверхонь, що зазнають температурного впливу більше ніж +70°C слід застосовувати клейову суміш P-22 з додаванням емульсії RC-1. Приклеювання плиток із світлого природного каменю чи мармуру потрібно застосовувати інші суміші групи «Р» відповідно до призначення.

Підготовка основи:

При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В. 2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від наплівів, ділянок зі слабкою міцністю, пилу та речовин, що знижують адгезію (жири, мастила, фарби тощо). Невеликі нерівності та вибоїни в основі можна зарівняти цією ж клейовою сумішшю. Вирівнювання стін та підлог виконують сумішами Polimin відповідно до призначення.

POLIMIN P-22 MULTIGLUE

КЛЕЙ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ
ТА КЕРАМОГРАНІТНОЇ ПЛИТКИ

ДСТУ EN 12004-1:2020 Тип C2T



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



АРМОВАНІЙ
МІКРО-
ВОЛОКНОМ



ВОДО-
МОРОЗО-
СТІЙКИЙ



ДЛЯ ПЛИТКИ
РОЗМІРОМ ДО
1000x1000 мм



МІЦНІСТЬ
НА ВІДРИВ
1,6 МПа



ДЛЯ «ТЕПЛОЇ»
ПІДЛОГИ*

Технічні характеристики:

водопотреба, на 25 кг сухої суміші, л	5,0...6,0
**витрати сухої суміші, кг/ м ² / 1 мм, від	1,8
площа облицювання з 1 мішка 25 кг сухої суміші (товщина шару 2-3 мм), м ²	6,0
придатність розчинової суміші, год. не менше:	2
максимальна товщина клейового шару, мм	10
відкритий час, хв, не менше	20
набуття готовності до розшивки швів, діб, не менше	1
міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах, у віці 28 діб, МПа, не менше:	1,6 1,0
для керамічної плитки для плит грес (водопоглинання від 0,2%)	
морозостійкість, циклів, не менше:	75
температура експлуатації, °C, від...до	-30...+150

* Експлуатація системи теплої підлоги можлива не раніше ніж через 28 діб після облицювання.

** Витрати матеріалу залежать від нерівності основи та кваліфікації майстра.

Приготування розчинової суміші:

Сушу суміш висипати у відповідну кількість чистої води кімнатної температури і перемішати низькообертовим міксером з насадкою для змішування або вручну до отримання однорідної маси без грудочок. Після 3...5-хвилинного витримування суміш перемішують повторно.

Інструмент для роботи:

Міксер низькообертовий з насадкою для розмішування, ємності та інструменти із нержавіючих матеріалів (шпатель, металева терка із зубчастою стороною).



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN P-22 MULTIGLUE

Технічний опис / Technical data sheet

Нанесення:

Облицювальну плитку не замочують. Розчинову суміш наносять на оздоблювальну поверхню шпателем або гладкою стороною терки і розрівнюють зубчастим шпателем. При квадратних плитках зі стороною 600, 800, 1000 мм висоту зубців шпателя підбирають відповідно 10, 12 мм. Клей слід наносити на таку площу, яка може бути оздоблена протягом часу, коли розчин ще свіжий (т.з. відкритий час клею). Для досягнення кращого зчеплення, плитки вдавлюють з силою у клейовий розчин невеликими поворотними рухами. Поправляти плитку, що вклеєна, допускається не пізніше 10-15 хвилин після вклеєння. Облицювання виконують з відкритими швами (ширина шва обирається залежно від розміру плитки в межах від 1,5 до 5 мм). Для цього рекомендується використовувати розшивочні хрестики, СВП або шнур. Стійкість розчинової суміші до сповзання дозволяє вклеювати плитку зверху донизу. Клейовий розчин не повинен заповнювати шви більше ніж наполовину. Заповнення швів виконують не раніше ніж через 24 години після облицювання за допомогою сумішей Polimin групи "Fuga".

Витрати:

Витрати матеріалу залежать від нерівності основи, та кваліфікації майстра. Точніші показники витрати можна визначити на основі проби нанесення клейової суміші на основу. Середня витрата сухої суміші - 1,8 кг/м² / 1 мм

Умови та терміни зберігання:

В герметичній (фірмовій) упаковці і в сухому місці за температури не вище +40 °C гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці). Номер партії співпадає з датою виробництва.

Рекомендації:

Роботу рекомендується виконувати за температури основи і повітря від +5 до +30 °C та відносної вологості повітря 55-65%. Протяг, висока температура і занадто поглинаюча основа зменшують відкритий час клею, а низька температура і підвищена вологість сповільнюють процес тужавлення клейового розчину. При облицюванні фасадів або приміщень з вологим режимом експлуатації, при облицюванні "тепліх підлог", а також при вклеєнні плиток, що мають невеликі дефекти (увігнутість, випуклість), розчинову суміш додатково наносять суцільним шаром 1-2 мм на облицювальну плитку.

Правила безпеки та екології:

При роботі з сухою сумішшю використовуйте респіратор. До складу суміші входить цемент, який з водою утворює лужний розчин, що подразнює очі та шкіру, тому:

- при потрапленні суміші в очі негайно промийте їх водою та проконсультуйтеся з лікарем;

- працюйте в захисних рукавицях.

Інструмент та ємності мийте чистою водою безпосередньо після застосування. Вода після миття інструменту, перед виливанням у каналізацію повинна відстоятися. Густому залишку перед утилізацією дають затвердіти.

Спеціальна інформація:

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді та актуальна на зазначений технічній специфікації день.

Застосування, виконання робіт з використанням матеріалу - проводити відповідно до чинної нормативної документації країни, наприклад, для України: ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23; вимоги до матеріалу - ДСТУ Б В.2.7-126.

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність суміші Polimin P-22 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання цей документ втрачає силу.

06.02.2026



Інформація, що міститься в технічній карті, представляє основні дані, що стосуються застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконання робіт узгоджено будівельним нормам і правилам по техніці безпеки. З моменту видання даної технічної карти усі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.