

SILTEK КЛЕЙ-ПІНА PRO

БАЛОН 860 мл

Артикул: 1301 2464

ЗАСТОСУВАННЯ

Всесезонна поліуретанова однокомпонентна клей-піна для приклеювання піно-, газобетону, пінополістиролу, матеріалів для утеплення фасадів. Призначена для професійного використання. Клей-піна має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: дерева, бетону, каменю, пластику, металу та ін. за винятком тefлону, поліетилену, жирних поверхонь і силікону. Характеризується невеликим вторинним розширенням. Клейове з'єднання володіє відмінною еластичністю і міцністю, а також має відмінні звуко- та теплоізоляційні властивості.

ВЛАСТИВОСТІ

- Всередині та зовні будівель;
- Всесезонна формула;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Швидкотвердіюча;
- Низьке вторинне розширення.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- очистити поверхню від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію;
- перед нанесенням клей-піни необхідно зволожити поверхню за допомогою розпилювача так, щоб не утворилась суцільна водяна плівка;
- поверхню газобетонних блоків при необхідності відшліфувати, очистити та зволожити перед нанесенням клей-піни.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- перед початком і протягом монтажу температура балона повинна бути від +10 °C до +25

°C. Добре струснути балон (не менше 20 разів);

- зняти захисну кришку і прикрутити балон до монтажного пістолету та переконатися в надійності з'єднання. Під час роботи балон тримати клапаном вниз;
- нанести клей-піну по периметру і всередині плити, почекати 5-10 хвилин і щільно притиснути до основи. При необхідності коригувати плити можна протягом 10-ти хвилин після приклеювання;
- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі від -5 °C до +30 °C;
- встановити пластикові дюбелі;



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ



ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ



ВСЕСЕЗОННА ФОРМУЛА



ШВИДКЕ ЗАТВЕРДІННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час твердіння*	5-15 хвилин
Час повного висихання*	12-24 години
Температура експлуатації	від -50 °C до +100 °C
Витрата матеріалу	до 12 м ² /балон

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

- повне застигання настає через 24 години. Витрата до 12 м²/балон (в залежності від способу нанесення).

УПАКОВКА

- балон об'ємом 860 мл.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі від -5 °C до +30 °C;
- зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці;
- запобігати прямого попадання сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів;

- строк придатності – 18 місяців з дати виготовлення.