



УПАКОВКА 1/3/5/10 kg (кг)

## POLIMIN PVA GLUE

### Модифицированный поливинилацетатный клей

Для склеивания: картона, бумаги, кожи, ткани, обоев, древесины, а также для введения в строительные растворы

- надежное склеивание
- не содержит органических растворителей
- улучшает свойства строительных растворов
- для внутренних работ



НАДЕЖНОЕ  
СКЛЕИВАНИЕ



НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

## Применение

**POLIMIN PVA GLUE** применяется для склеивания: картона, бумаги, кожи, ткани, обоев, древесины, а также для введения в строительные растворы на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих для модификации их свойств. Клей для внутренних работ.

## Свойства

Клей **POLIMIN PVA GLUE** белого цвета, после высыхания - прозрачный. При добавлении к растворам на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих улучшает пластичность при нанесении материала, увеличивается адгезия, эластичность материала после затвердевания.

Благодаря улучшенной формуле продукт обеспечивает:

- надежное склеивание материалов, благодаря применению высококачественной поливинилацетатной дисперсии;
- улучшение технологических свойств строительных растворов: пластичность, адгезия, эластичность.

## Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Слишком гладкие поверхности обработать наждачной бумагой.

## Выполнение работ

Перед использованием - перемешать. Нанести тонким слоем на одну из поверхностей, склеивается, после чего детали соединить и прижать на 15-30 мин. Температура клея, окружающей среды, основания выше +10 °С. При добавлении в строительные растворы, клей замешивается с водой, используемой для приготовления раствора.

### Надежно склеивает:



бумагу



картон



кожу



ткань



древесину

## Инструменты

Щетка, валик, шпатель.

## Расход

150-350 г/м<sup>2</sup> в зависимости от метода нанесения, материала и толщины слоя клея.

## Время высыхания

Бумага, картон - 3 мин, дерево, ткань, кожа - 5-6 часов при температуре 20 °С и относительной влажности 50-70%.

## Условия хранения

Хранить в плотно укупленной фирменной таре, в сухих условиях (лучше всего на поддонах) при температуре +5 ... +30 °С. Не допускать замораживания и воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

## Дополнительная информация

- Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и обратятся к врачу. Не выливать в канализацию водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Клей не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным.
- При использовании клея на слабых основаниях, с трудной

для определения несущей способностью (напр. пылящих, трудных для очистки), рекомендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в соответствующей подготовке основания и приклеивания материала для проверки прочности соединения через 48 часов.

## Специальная информация

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и актуальна на указанный технической спецификации день.

Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001.

Применение, выполнение работ с использованием материала - проводить в соответствии с действующей нормативной документацией на территории страны.

Изготовитель не может нести ответственности за ущерб, нанесённый применением материала не в соответствии с выданной технической спецификацией по применению или при использовании по неправильному назначению.

С выходом нового издания, данный документ утрачивает силу.

*Информация, содержащаяся в технической карте, представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно строительным нормам и правилам по технике безопасности. С момента издания настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. Актуальная техническая документация продукта доступна на официальном сайте [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua) или [drive.polimin.ua](http://drive.polimin.ua)*

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ**

**0 800 407 747**

**21.11.2019**